

Geotone QuickLay PUR



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Suelo resiliente autoportante diseñado para una instalación libre de adhesivo
- > Instalar sobre base de hasta 97% HR
- > Se puede soldar de inmediato para un acabado sin juntas
- > Bajas emisiones de COV
- > 100% reciclable y reutilizable



Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.2mm
Capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	1.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	2700g/m ²
Tratamiento de protección		PUR

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	18	-	40m ²

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10582 ASTM F1303	Cumple Tipo II, Grade 1, Class B Backing
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 42
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B AS 4586 Apéndice D ASTM D2047	Clase DS R10 R10 SCOF ≥0.5
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 CAN/ULC S-102.2 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 Clase 1 FSV < 300; SDV < 500 >8.0kW/m ²
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ISO 24343-1 ASTM F970 (Modificado) ASTM 1914	≤0.10mm ≤0.005"(750psi) ≤0.005"
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto
Pata de muebles	ISO 16581 (EN 424)	Cumple
Flexibilidad	ISO 24344 (EN 435) ASTM F137	(Método A) Pass 20mm ø 0.25" Apto
Calefacción radiante		Apto, máximo 27°C

Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤0.40%
Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6
Resistencia a la luz	ASTM F1515	ΔE ≤ 8.0 - Cumple
Resistencia al calor	ASTM F1514	ΔE ≤ 8.0 - Cumple

Sostenibilidad	Norma	Resultado
Reciclable y Reutilizable		100%
Contenido reciclado		Contiene material reciclado
REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
FloorScore		Certificado
Finnish M1 Clasificación		Certificado

Rendimiento Acústico	Norma	Resultado
Absorción a ruidos de impactos	ISO 10140-3	6dB

Mantenimiento	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Buena resistencia Buena resistencia
Geles de manos con base de alcohol	Compatible con los geles de manos con base de alcohol más utilizados	
Limpieza a vapor	Apto para limpieza a vapor de forma periódica	

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Higiene	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento




Geotone Quicklay PUR




GAMA DE COLORES



Alpine Blue **6274** w/r 6274
NCS S 1020-R80B LRV 53



Paddlestone **6276** w/r 6276
NCS S 3030-R90B LRV 28




Star Sapphire **6277** w/r 6277
NCS S 5030-R90B LRV 13



Glacial Mist **6281** w/r 6281
NCS S 1505-Y20R LRV 62



Shingle Beach **6282** w/r 6282
NCS S 3005-Y20R LRV 43



Volcanics **6283** w/r 6283
NCS S 5005-Y20R LRV 25



Pearl Grey **6271** w/r 6271
NCS S 1502-B LRV 62




Flint Earth **6272** w/r 6272
NCS S 2010-B LRV 42



Classic Rock **6273** w/r 6273
NCS S 4502-B LRV 26



Prehnite **6278** w/r 6278
NCS S 1510-G40Y LRV 60




Periwinkle Pink **6280** w/r 6280
NCS S 1015-R20B LRV 64



Toasted Mauve **6285** w/r 6285
NCS S 2020-R60B LRV 40



Sand Bar **6284** w/r 6284
NCS S 1510-Y40R LRV 59



Solent Gold **6286** w/r 6286
NCS S 3040-Y50R LRV 25




Pebble Time **6267** w/r 6267
NCS S 2500-N LRV 49



Fountain Stone **6268** w/r 6268
NCS S 4500-N LRV 31



Magnetite **6269** w/r 6269
NCS S 7500-N LRV 10



Aventurine **6279** w/r 6279
NCS S 3020-G30Y LRV 32

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.