

OHMega EC



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Suelo homogéneo en rollo de diseño no direccional
- > Conductor electrostático [EC] para protección ESD
- > Excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- > Soldar para crear un suelo impermeable
- > Utilizar con pulimentos conductivos aprobados por Polyflor



Formato del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3060g/m ²

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	5	-	40m ²

Características de Rendimiento	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581 ASTM F1913	Cumple Cumple
Área de uso	ISO 10874	34, 43
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B EN 13893	R9 Clase DS
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo P
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648	Clase Bfl-S1 Clase 1
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Restencia eléctrica	EN 1081 R ₁ /R ₂ ESD S 7.1 IEC 61340-4-1 IEC 61340-4-5	1.0 x 10 ⁴ - 1.0 x 10 ⁶ ohms** ≤1.0 x 10 ⁹ ohms ≤1.0 x 10 ⁹ ohms <100v*

* Resultado cuando se prueba con zapatos conductores, probado según la norma IEC 61340-4-3 y conforme a los requisitos de la norma IEC 61340-5-1.

** Probado a 100V

Sostenibilidad	Standard	Result
BRE Green Guide		A+Genérico
Generic EN 15804 EPD		Disponible
Reciclable		100%
Contenido reciclado		25%

REACH	Conforma
FloorScore	Certificado
Finnish M1 Clasificación	Certificado

Rendimiento del Mantenimiento	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Higiene	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento



OHMega EC




GAMA DE COLORES



Frosty Glen **6005**
NCS S 1500-N

w/r 9834
LRV 65




Morning Dew **6006**
NCS S 2005-R70B

w/r 6006
LRV 53




Thunderstorm **6002**
NCS S 2500-N

w/r 6002
LRV 46



Tempest **6004**
NCS S 3020-R80B

w/r 6004
LRV 33



Warm Haze **6003**
NCS S 1005-Y30R

w/r 6003
LRV 65

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.